FICHA TECNICA

BRUGUER ACRYLIC COCINAS Y BAÑOS
Esmalte Acrílico Satinado

Código : 820

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico satinado a base de emulsión acrílica 100%.

PROPIEDADES

* No salpica durante la aplicación.
* Secado rápido.
* Antimoho.
* Gran cubrición.
* Alta resistencia al vapor de agua y condensaciones.
* Elevada resistencia al desgaste.
* Extraordinaria adherencia .
* Blancura excepcional. No amarillea.
* Totalmente lavable.
* Resiste la acción de la lejía y detergentes domésticos.

USOS

Interiores
Indicado para el pintado de paredes y techos en cocinas y baños.
Su elevada adherencia también permite el pintado de muebles de melamina y fórmica propios de cocinas y cuartos de baño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Polímero acrílico 100%.
Pigmentos	Dióxido de Titanio y cargas minerales.
Disolvente	Agua.
Brillo	Satinado.
Color	Blanco.
Contenido en sólidos	34 % en volumen ± 0,5 48 % en peso ± 0,5
Densidad (g/cc)	1,26 ± 0,02
Viscosidad	1,8 Poises ± 0,2 ; 90 KU ± 2
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	1 hora.
Repintado	Después de 6 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.
Rendimiento teórico	12 - 16 m²/ litro.
Espesor de película	20 - 30 micras secas. 65 - 90 micras húmedas.

El rendimiento práctico varia en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego	M-1	Norma UNE 23.727

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola.
Disolvente	Agua.
Dilución	Listo al uso para brocha y rodillo, para pistola diluir convenientemente.
Limpieza de útiles	Agua o mezcla de agua y alcohol.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Madera / Yeso	Imprimar con Bruguer Acrylic Selladora Universal.
Cemento	Imprimar con Bruguer Acrylic Selladora Universal.
Hierro / Acero	Imprimar con Brumin.
Metales no férreos (Aluminio, Galvanizados, etc.)	Imprimar con Bruguer Acrylic Selladora Universal.

Acabado

Aplicar una o dos capas de Bruguer Acrylic cocinas y baños.

Superficies pintadas

Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Bruguer Acrylic cocina y baños.
Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

En superficies grandes y lisas, (puertas, armarios, arrimaderos, etc.) para obtener un perfecto acabado es recomendable extender el producto con un rodillo de lana de pelo corto dejando una capa abundante, inmediatamente después repasar con un rodillo de espuma compacta (poro cero) con bordes redondeados para alisar los pequeños relieves.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Obtención de colores

Con Colorante Liquido Emultin, máximo 5%

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

AKZO NOBEL

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standars de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

AENOR ER Empresa Registrada ER-002/1/90

ISO 9001

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158